



BRIGHT TECK

RAVIVEUR CONCENTRE TECK PHASE 2



BRIGHT TECK est un produit à très haut pouvoir de pénétration. Il s'applique immédiatement après le nettoyeur teck **SUN TECK**.

BRIGHT TECK est un rénovateur de teck et de bois exotiques très actif qui permet d'éliminer très rapidement les noirçissures dénaturant la couleur d'origine du bois.

BRIGHT TECK enlève les taches grisâtres dues aux intempéries, à l'ambiance saline et à la pollution.

BRIGHT TECK n'altère pas les joints et les caoutchoucs des ponts dans les conditions d'utilisation préconisées. Il est impératif de toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

BRIGHT TECK est une formulation en phase acide contrôlée contenant une combinaison de tensio-actifs à haut pouvoir désincrustant.

Une fois l'application de **BRIGHT TECK** terminée, vous pouvez appliquer l'huile pour teck, **WONDER OIL TECK** (incoloré) ou **GOLDEN OIL** (pigmentation or), pour nourrir et protéger le teck des agressions salines et atmosphériques.

Réf. 639M - Bidon 1L
Réf. 639M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de la portée des enfants. R 36/38. Irritant pour les yeux et la peau. S 26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 37. Porter des gants appropriés. Etiquetage du contenu (Règlement CE n°648/2004 - 907/2006) : moins de 5% d'agents de surface anioniques et 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Enfin, pour éviter le gonflement du bois, vous pouvez appliquer le saturateur hydrofugeant aqueux, **STOPO**.

MODE D'EMPLOI :

Diluer 1 litre de produit dans 3 à 5 litres d'eau selon l'état d'encrassement du teck.

Appliquer uniformément le mélange sur la surface à traiter à l'aide d'un balai de pont à brosse souple ou d'une raclette.

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Ne pas frotter car vous risqueriez de creuser le bois. Rincer abondamment au jet d'eau.

Pouvoir couvrant 5 à 7 m² par litre.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014