



STOPO

SATURATEUR HYDROFUGEANT EN PHASE AQUEUSE POUR TECK



STOPO est un saturateur hydrofugeant nouvelle génération, entièrement formulé en phase aqueuse, dépourvu de solvants organiques et développé pour le traitement du teck et des bois exotiques.

STOPO est un hydrofuge incolore qui réduit de façon significative le gonflement du bois et son aptitude à absorber l'eau.

STOPO, doté d'un effet perlant prononcé, s'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

STOPO ne gêne en rien une application ultérieure de vernis ou de peinture à base de solvant ou en phase aqueuse.

STOPO est conforme à la norme ASTM D 446.

STOPO livré prêt à l'emploi peut être appliqué au pinceau ou en pulvérisation sur la surface à traiter.

STOPO doit être appliqué sur un teck parfaitement nettoyé et sec.

Un début hydrofugeant s'observe 30 minutes après l'application. L'effet hydrofugeant est maximal après 48 heures selon les conditions climatiques.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer au pinceau ou à l'aide d'un balai de pont. Une meilleure protection peut être obtenue par

application de plusieurs couches. Une période de séchage de 30 minutes doit être respectée entre chaque couche consécutive. Le gain de protection est peu sensible au delà de 2 couches.

La consommation pour une seule couche est d'un litre pour 15 m².

Caractéristiques Techniques :

- Point d'ébullition > 100°C
- Apparence : liquide blanc laiteux
- Odeur : légèrement ammoniacal
- Viscosité à 25 °C, mPa.s : 10

Note : le **STOPO** se sépare en deux couches après un certain temps. Il est donc toujours conseillé de bien agiter le flacon avant emploi.

Il se peut que parfois une couche blanche apparaisse. Ce phénomène provient lorsque le **STOPO** est appliqué :

- à une température < à 10°C
- sur un bois mouillé
- sur du contreplaqué
- sur un bois dont le taux d'humidité est > 25 % (par rapport au niveau atmosphérique).

Réf. 918M - Bidon 1 litre
Réf. 918M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de la portée des enfants. Protéger du gel au stockage. En cas de contact avec les yeux/peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014